

Ottoseal S70

**OTTO
CHEMIE**

Þéttiefni - Límeefni

S70 - Hágæða silicon Fyrir náttúrustein

Notkunarsvið:

- Til að nota við þéttingar á náttúrustein. t.d. Marmara, Sandstein, Granít og fl.
- Hentar mjög vel til fúgunnar á gólfi, og þar sem steinn mætir járn.
- Sérniðið að þéttingu á gólfefnum.
- Gott til vatnspéttingar á Marmara og náttúrustein.

Tæknilegir eiginleikar:

- Hágæða, einþátta sýrulaust silíkon sem þornar við herbergis hita.
- Aflitar ekki náttúrustein með tímanum.
- Inniheldur sveppvörn, nema svart og brúnt silíkon.
- Tærir ekki, og hefur mikið veðrunar- og efnapol.
- Polir mikil hitabrigði og útfjólubláa geisla sólar.
- Límið lekur ekki og er tilbúið til notkunar,
- Teygjanlegt, 25% af fúgubreidd.
- Myndar húð á 5 mínútum við 23 °C og 50% raka.
- Harðnar ca. 3 mm á 24. tímum
- Besta vinnslu hitastig: +5 °C til +35 °C
- Hitapol eftir þornun: -40 °C til +180 °C.
- Geymslutími við 23 °C og 50% raka er; í túpu / poka 12 mánuðir.

Vinnsla og notkun:

- Fletina sem á að þétta verður að hafa þurra, hreina og fitulausa.
- Í blautrýmum svo sem sturtuklefum með náttúrustein er ráðlagt að nota OTTO Primer 1216.
- Gætið þess að fjarlægja kítis leifar strax.

Aðrar upplýsingar

- Til 29 litum frá framleiðanda. einnig með steináferð.



**Eigum til á lager
eftirfarandi Liti:**

Vörunr.	Litur	Magn í ks.
OT-1901400	Glært	20 stk.
OT-1901401	Hvít	20 stk.
OT-1901404	Svart	20 stk.
OT-1901467	Anthracite.	20 stk.
OT-1901471	Brúnt	20 stk.
OT-1998484	Brúnt	20 stk.
OT-1901481	Brúnt	20 stk.

JARN&GLER

Járn & Gler ehf. Skútuvogur 1h. 104 Reykjavík Sími: 58 58 900 Fax: 58 58 901
Tölvupóstur: jarnkler@jarnkler.is