

Ottoseal S100

**OTTO
CHEMIE**

Péttiefni - Límeefni

S100 - Hágæða silicon fyrir baðherbergi



Notkunarsvið:

- Frábært til péttingar á samskeytum flísa og hreinlætistækja.
- Til notkunar bæði úti og inni.
- Sérstaklega gott til toppfyllingar og fúgufyllingar við glerjun.
- Til fyllingar á penslufúgum veggja og gólfs, sem og pétting milli hurða, glugga.
- Mjög góð viðloðun við keramik flísar með eða án glerjungs.

Tæknilegir eiginleikar:

- Hágæða, einþátta sýru silíkon sem þornar við herbergis hita.
- Myndar húð á 10.min. Þornun 2 til 3mm á 24 klst. við 23 °C og 50% raka.
- Hitapol -40 °C til +180 °C. Teygjuþol er 25 %.
- Geymslutími við 23 °C og 50% raka er 12 mánuðir í túpu / poka.
- Besta vinnslu hitastig: +5 °C til +35 °C.
- Mikið veðrunar- og efnapol.
- Polir mikil hitabrigði og útfjólubláa geisla sólar.
- Sveppa og bakteríuþolið.
- Lekur ekki og er stöðugt.

Vinnsla og notkun:

- Sérstaklega gott að vinna efnið og slétta.
- Góð viðloðun við marga byggingarluta án grunns.
- Fletina sem á að þétta verður að hafa þurra, hreina og fitulausa.
- Í mjög djúpar fúgur er nauðsynlegt að nota bakfylliborða t.d. ; PE -þéttiborða.
- Forðist að háþrýstipvo kíttisfúgur og ekki koma nær með stút en 70cm.

Aðrar upplýsingar:

- Inniheldur ekki leysiefni, "formaldehyde", CFC, PCB, PCP.
- Ekki notað til péttingar á galvanisereðu efni, náttúrustein, granít, butyl, neoprene og frauðefni.
- Hentar ekki til límingar á fiskabúrum og ef snerting er við matvæli.
- Hentar heldur ekki til yfirmálunar, þolir illa mjög basísk efni
- Eignum til og getum útvegað önnur þéttiefni sem henta áður nefndri notkun

74.Litir á lager fram-
leiðanda:

Eigum til á lager eftirfarandi Liti:

Vörunr.	Litur	Magn í ks.
OT-1390301	Hvít	20 stk.
OT-1390300	Glært	20 stk.

JARN&GLER

Járn & Gler ehf. Skútuvogur 1h. 104 Reykjavík

Sími: 58 58 900 Fax: 58 58 901

Tölvupóstur: jarngler@jarngler.is