

Ottopur OP910

**OTTO
CHEMIE**

Þéttiefni - Límeefni



Eigum til á lager eftirfarandi :

Vörunr.	Magn í ks.
750 ml brúsl. OT-4301002	12 stk.

Frauðbyssu. (Applicator Gun) Y-DOP

OT-4301002	Ultra.
OT-4301002	PPA65.
OT-4301002	PPA40.
OT-4301002	P20.

OP910 – Byssu festifrauð

Notkunarsvið:

- Einþátta urethan frauð sem þornar við loftraka.
- Margvíslegir notkunamöguleikar. M.a. festa hurðir og glugga í mismunandi efni. Sem dæmi, steinsteypu, tré ofl.
- Til einangrunar meðfram hurðum og gluggum, fylla með rörum í gegn um vegg, fylla í sprungur ofl.
- Tilbúið til notkunar úti sem inni

Tæknilegir eiginleikar:

- Mikil viðloðun við tré, allskyns timbur efni, pússningu, spartl, náttúrustein, gler, járn, plast ofl.
- Þolir áraun eftir 2 klst. þornun.
- Hitapol eftir þornun -40°C til $+90^{\circ}\text{C}$.
- Besta vinnsluhitastig er $+15^{\circ}\text{C}$ til $+25^{\circ}\text{C}$.
- Mjög þægilegt í notkun við lágt hitastig, þykkar ekki.
- Frjáls þensla á efni úr 750ml. brúsa gefur 45 lítra.
- Þvinguð (í fúgu)þensla á efni úr 750 ml. brúsa gefur 30 lítra.
- Inniheldur umhverfisvænt drifgas. Inniheldur ekki CFC eða HCFC drifgas.
- Inniheldur minna en 50 grömm af propan / butane drifgasi í 750 ml. dós.
- Geymslutími við 23°C og 50% raka er; 12 mánuðir.
- Mikið niðurbrotspól.

Vinnsla og notkun:

- Athugið að festa brúsan tryggilega á frauðbyssuna.
- Efnið í brúsa er undir þrýstingi.
- Fletirnir sem efnið á að snerta þurfa að vera hreinir og fitulausir. Gott er að úða smá vatni á fleti til að flýta fyrir þornun.
- Hristið brúsan a.m.k. 20 sinnum og skrúfið á byssuna. Gerið 10 sek prufusprautun og leyfið efninu að flæða alveg út úr stút.
- Gætið þess þegar brúsi er endurnýjaður, að ekki líði meira en 60Sek á milli.
- Notið efnið sparlega þar sem það 2-3 faldar sig eftir að því er sprautað úr brúsanum.
- Snertipurrt eftir 10 mínútur.
- Hægt að skera til eftir 30 mínútur.
- Þegar notkun er hætt, gætið þess að þrifa byssu vandlega með Ottopur Cleaner
- Þrifið hendur / fatnað innan 5. mínútna með Aceton eða Ottopur Cleaner

JARN&GLER

Járn & Gler ehf. Skútuvogur 1h. 104 Reykjavík

Sími: 58 58 900 Fax: 58 58 901

Tölvupóstur: jarnqler@jarnqler.is