

Ottopur OP930

OTTO
CHEMIE

Þéttiefni - Límeefni



OP930 – Festifrauð

Notkunarsvið:

- Einþátta urethan frauð sem þornar við rakan í andrúmsloftinu.
- Margvíslegir notkunamöguleikar; festa hurðir og glugga í mismunandi efni t.d.steinsteypu, tré ofl.
- Einangra meðfram hurðum og gluggum, fylla með rörum í gegn um vegg, fylla í sprungur ofl.
- Tilbúið til notkunar úti sem inni

Tæknilegir eiginleikar:

- Mikil viðloðun við; tré, allskyns timbur efni, pússningu, spartl, náttúru stein, gler, járn, plast ofl. Rotnar ekki.
- Þolir áraun eftir 2 klst. þornun.
- Hitapol eftir þornun -40°C til $+90^{\circ}\text{C}$.
- Besta vinnsluhitastig er $+15^{\circ}\text{C}$ til $+25^{\circ}\text{C}$.
- Mjög þægilegt í notkun við lágt hitastig, þykkar ekki.
- Frjáls þensla á efni úr 500ml. brúsa gefur 30 lítra.
- Frjáls þensla á efni úr 750ml. brúsa gefur 45 lítra.
- Þvinguð (í fúgu)þensla á efni úr 750 ml. brúsa gefur 30 lítra.
- Inniheldur umhverfisvænt drifgas. Inniheldur ekki CFC eða HCFC drifgas.
- Inniheldur minna en 50 grömm af propan / butane drifgasi í 750 ml. dós.
- Geymslutími við 23°C og 50% raka er; 12 mánuðir.

Vinnsla og notkun:

- Fletirnir sem efnið á að snerta þurfa að vera hreinir og fitulausir. Gott er að úða smá vatni á fleti til að flýta fyrir þornun.
- Hristið brúsan a.m.k. 20 sinnum og sprutið úr brúsa á hvolfi.
- Ef efni er ekki fullnýtt í brúsa, þá er stútur þrífinn með Aceton eða Ottopur Cleaner. Látið frauð harðna í stútnum og fjarlægjið með tréskrúfu eftir þornun.
- Notið efnið sparlega þar sem það 2-3 faldar sig eftir að því er sprautað úr brúsanum.
- Snertipurtt eftir 10 mínútur.
- Hægt að skera til eftir 30 mínútur.

Eigum til á lager eftirfarandi :

Vörunr.	Magn í ks.
750 ml brúsl. OT-4201002	12 stk.
500 ml brúsl. OT-4502002	12 stk.

JARN&GLER

Járn & Gler ehf. Skútuvogur 1h. 104 Reykjavík

Sími: 58 58 900 Fax: 58 58 901

Tölvupóstur: jarnqler@jarnqler.is